

WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu:	CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA
Zakład produkcyjny:	Cementownia Góraźdze
Wymagania normowe wg:	PN-EN 197-1 PN-B-19707
Deklaracja właściwości użytkowych nr:	1487-CPR-027-14
Krajowa deklaracja wł. użytkowych nr:	008-UWB-136
Średnia za miesiąc:	Czerwiec 2022

1. Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ściskanie	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
po 2 dniach	[MPa]	13,8	≥ 10,0
po 28 dniach		49,8	≥ 42,5 ≤ 62,5

2. Właściwości fizyczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
Początek czasu wiązania	[min]	225	≥ 60
Woda do konsystencji normowej	[%]	32,9	brak wymagań
Staość objętości	[mm]	0,2	≤ 10
Powierzchnia właściwa	[cm ² /g]	4463	brak wymagań
Ciepło hydratacji	[J/g]	229	≤ 270

3. Właściwości chemiczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
SO ₃	[%]	2,23	≤ 4,0%
Cl ⁻	[%]	0,068	≤ 0,10%
Strata prażenia	[%]	1,36	≤ 5,0%
Pozostałość nierozpuszczalna	[%]	0,49	≤ 5,0%
Wymagania dodatkowe wg PN-B-19707		Wartość średnia	Wymaganie
Na ₂ O _{eq.}	[%]	0,75	≤ 1,10%

Główny Specjalista
ds. Doradztwa Technicznego

dr inż. Maciej Batog

09.08.2022